

SILVER

Aluminium paint for metallic surfaces



Алюминиевая краска Silver предназначена для защиты металлических поверхностей дымоходов, труб и т.д. Обладает высокой стойкостью к высоким температурам (до 200°C), свету, неблагоприятным погодным условиям (дождь, холод и др.)

- Алюминиевая краска ~ 200°C
- Защита металлических поверхностей

ЦВЕТА

Предлагается в сером цвете.

УПАКОВКА

Серая	180 мл	375 мл	750 мл
-------	--------	--------	--------

РАСХОД

12 – 14 м²/л на правильно подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/i** «Специальные однокомпонентные покрытия»: **500 г/л**. Продукт содержит до **499 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести, в один слой валиком или кистью, без предварительного нанесения грунтовки. Не разбавлять. После нанесения должно пройти 24 часа, прежде чем окрашенная поверхность подвергнется нагреванию. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и /или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 2-3 часа и покрывается следующим слоем через 24 часа.

Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Валики, кисти и пятна на полу сначала чистятся Растворителем Т – 300, а затем мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители чистятся Растворителем Т- 350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	< 30 сек (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	0,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38° С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr